**Общество с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОСТРОЙ»**

ОГРН: 1242000001341, ИНН: 2014041522, место нахождения, адрес юридического лица: 364024, Чеченская Республика, г. о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. имени Шейха Дени Арсанова, д. 50, этаж/помещ. 1/7, адрес места осуществления деятельности: 364913, Чеченская Республика, городской округ город Грозный, г. Грозный, Шейх-Мансуровский р-он, ул. Химиков, з/у 33

Генеральный директор
ООО «Стеклострой»
З.Х. Яхъяев
М.П.

**Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»**

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01от 2023-01-17

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
А.В. Широков
М.П.

# ПРОТОКОЛ
## приемо-сдаточных и периодических испытаний

## № 1 от 06.10.2026

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Объект | Стеклопакеты клееные строительные |
| 2 | Разработчик методов испытаний и их стандартов | Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» |
| 3 | Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОСТРОЙ» ОГРН: 1242000001341, ИНН: 2014041522, место нахождения, адрес юридического лица: 364024, Чеченская Республика, г. о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. имени Шейха Дени Арсанова, д. 50, этаж/помещ. 1/7, адрес места осуществления деятельности: 364913, Чеченская Республика, городской округ город Грозный, г. Грозный, Шейх-Мансуровский р-он, ул. Химиков, з/у 33 |
| 4 | Основание для проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний | Заявка № 181 от 21 Августа 2026 г. |
| 5 | Дата запроса на получение материала для приемо-сдаточных и периодических испытаний | 24 Августа 2026 г. |
| 6 | Дата получения материала для приемо-сдаточных и периодических испытаний | 02 Сентября 2026 г. |
| 7 | Дата проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний | 07 Сентября 2026 г. |
| 8 | Нормативные документы, регламентирующие объем приемо-сдаточных и периодических испытаний и их оценку | ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», в части требований, установленных в разделах 4 и 5 указанного стандарта |
| 9 | Результаты | Таблица №1 |

**Таблица №1**

| п/п | Наименование показателя | Показатели | | Методы испытаний |
|---|---|---|---|---|
| | | НД | Испытания | |
| 1. | Толщина стеклопакета, мм | 14–60 (±1,0) | 50 | ГОСТ 24866-2014 |
| 2. | Ширина дистанционной рамки, мм | 8–36 | 20 | ГОСТ 24866-2014 |
| 3. | Размер по высоте (длине), мм, не более | 2000 (±2,0) | 1900 | ГОСТ 24866-2014 |
| 4. | Разность длин диагоналей, мм, не более | 3,0 | Отсутствует | ГОСТ 24866-2014 |
| 5. | Отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете, не более | 0,001 длины стороны стеклопакета | 0,001 длины стороны стеклопакета | ГОСТ 24866-2014 |
| 6. | Стеклопакеты | Должны иметь ровные кромки и целые углы | Соответствуют требованию | ГОСТ 24866-2014 |
| 7. | Щербление края стекла в стеклопакете, незашлифованные сколы, выступы края стекла, повреждение углов стекла | Не допускаются | Отсутствуют | ГОСТ 24866-2014 |
| 8. | Внутренние поверхности стекол в стеклопакетах | Должны быть чистыми | Соответствуют требованию | ГОСТ 24866-2014 |
| 9. | Каждый герметизирующий слой в стеклопакетах | Должен быть сплошными, без разрывов и нарушений целостности | Соответствует требованию | ГОСТ 24866-2014 |
| 10. | Видимость дистанционной рамки на границе первого и второго слоев герметизации | Не допускается | Отсутствует | ГОСТ 24866-2014 |
| 11. | Выступание первичного (нетвердеющего) герметика (бутила) внутрь камеры стеклопакета, мм, не более | 2,0 | 0,1 | ГОСТ 24866-2014 |
| 12. | Допустимые оптические искажения стеклопакетов, град, не более | 30 | 8 | ГОСТ 24866-2014 |
| 13. | Точка росы стеклопакетов, °С, не выше | Минус 45 | Минус 45 | ГОСТ 24866-2014 |
| 14. | Объем начального заполнения стеклопакета газом | Должен быть не менее 90 % объема межстекольного пространства стеклопакета | Соответствует требованию | ГОСТ 24866-2014 |

**Заключение ИЛ ООО «Прогресс»:**

**По результатам проведенных приемо-сдаточных и периодических испытаний:** Стеклопакеты клееные строительные, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОСТРОЙ» ОГРН: 1242000001341, ИНН: 2014041522, место нахождения, адрес юридического лица: 364024, Чеченская Республика, г. о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. имени Шейха Дени Арсанова, д. 50, этаж/помещ. 1/7, адрес места осуществления деятельности: 364913, Чеченская Республика, городской округ

город Грозный, г. Грозный, Шейх-Мансуровский р-он, ул. Химиков, з/у 33, **соответствуют:** ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия», в части требований, установленных в разделах 4 и 5 указанного стандарта.

**Общество с ограниченной ответственностью «СТЕКЛОСТРОЙ»**

ОГРН: 1242000001341, ИНН: 2014041522, место нахождения, адрес юридического лица: 364024, Чеченская Республика, г. о. город Грозный, г. Грозный, р-н Ахматовский, ул. имени Шейха Дени Арсанова, д. 50, этаж/помещ. 1/7, адрес места осуществления деятельности: 364913, Чеченская Республика, городской округ город Грозный, г. Грозный, Шейх-Мансуровский р-он, ул. Химиков, з/у 33

Генеральный директор
ООО «Стеклострой»

_____ З.Х. Яхъяев

м.п.

**Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»**

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01от 2023-01-17.

Эксперт
ИЛ ООО «Прогресс»

_____ И.В. Антонова

м.п.